

<b>Технические условия на производимые ООО «ПСК-СТРОЙ НН» пиломатериалы</b>				
<b>Пороки древесины и дефекты обработки</b>		<b>Сорт А</b>	<b>Сорт АВ</b>	<b>Сорт ВС</b>
<b>Сучки</b>	Здоровые светлые и темные сросшиеся	Допускаются	Допускаются	Допускаются
	Здоровые всех видов с трещинами	Допускаются	Допускаются	Допускаются
	Частично сросшиеся	Допускаются	Допускаются	Допускаются
	Частично сросшиеся поперечные	Допускаются	Допускаются	Допускаются
	Черные (крепко сидящие)	Допускаются	Допускаются	Допускается
	Загнившие, гнилые и табачные	Не допускаются	Допускаются диаметром до 50мм в количестве до 3 шт. на изделие	Допускается
	Несросшиеся выпадающие, а также отверстия от выпавших сучков	Не допускаются	Допускаются выпавший на шипе диам. более 10мм не более 3-х штук на изделии, а также отверстия диаметром max 10мм. на поверхности	Допускается
Окруженные корой	Допускаются	Допускаются	Допускаются	
<b>Глазки</b>		Допускаются	Допускаются	Допускаются
<b>Трещины</b>	Пластовые сквозные с выходом в торец	Не допускаются	Допускаются длиной не более 100мм	Допускаются длиной не более 1000мм
<b>Сердцевина</b>	С выходом на лицевую поверхность	Допускается	Допускается	Допускается
<b>Кармашки</b>	Открытые	Допускаются	Допускается	Допускаются
<b>Прорость</b>	Односторонняя закрытая темная и светлая	Допускается шириной более 5мм и длиной более 100мм в количестве 2 шт. на	Допускается шириной более 5мм и длиной более 100мм в количестве 2 шт. на	Допускаются

		изделие	изделие	
<b>Гниль твердая светлая</b>		Не допускается	Не допускается	Допускается до 50% поверхности изделия
<b>Обзол</b>		Не допускается	Не допускается	Допускается шириной не более 30мм и длиной не более 1000мм
<b>Червоточина</b>		Не допускается	Не допускается	Допускаются в количестве до 20шт
<b>Грибковые поражения</b>	Синева	Допускается до 5% поверхности изделия	Допускается до 10% поверхности изделия	Допускается
<b>Дефекты строгания</b>	Волнистость на поверхности	Допускается	Допускается	Допускается
	Бахрома, ворсистость, непрострог	Допускаются до 10% площади изделия	Допускаются до 30% площади изделия	Допускается
	Сколы и вырывы	Допускаются отдельные гладкие сколы и вырывы глубиной не более 10 мм в количестве не более 1 повреждений на пог.м. изделия.	Допускаются отдельные гладкие сколы и вырывы глубиной не более 15 мм в количестве не более 1 повреждений на пог.м. изделия.	Допускается
	Сколы и вырывы на гребне и пазах	Допускаются	Допускаются	Допускаются
	Непрострог кромки гребня	Допускается	Допускаются	Допускается

**Утверждаю**

Директор ООО «ПСК-СТРОЙ НН»

Кузнецов Михаил Геннадьевич

603074, Россия, г.Н.Новгород, ул.Шалапина, д.20 оф.32, ИНН 5259111557, КПП 525901001,  
[9030064376@mail.ru](mailto:9030064376@mail.ru)  
 р/с 40702810300160000245 в ОАО Нижегородский Коммерческий Банк «РАДИОТЕХБАНК»,  
 Кор Счет 30101810522020000773, БИК 42202773



\_\_\_\_\_ (Кузнецов М.Г)

М.П

603074, Россия, г.Н.Новгород, ул.Шаляпина, д.20 оф.32, ИНН 5259111557, КПП 525901001,  
[9030064376@mail.ru](mailto:9030064376@mail.ru)  
р/с 40702810300160000245 в ОАО Нижегородский Коммерческий Банк «РАДИОТЕХБАНК»,  
Кор Счет 30101810522020000773, БИК 42202773